



Lüks Gold Mukavva

Ön yüzeyine metalize Gold PET film, arka yüzeyine liner kağıt kaplıdır. Dış yüzeyi yağ ve su emilimini engeller, ürün neme karşı dirençlidir. Sertlik ve düzlük açısından en yüksek kaliteye sahiptir.

Gramaj	Kalınlık	B stiffness	E stiffness
ISO 536	ISO 534	ISO 5628	ISO 5628
gr/m ²	mm	mNm	mNm
675	0.8	110	56
730	1.0	141	75
870	1.2	184	92
1095	1.5	300	162
1305	1.8	319	238
1375	2.0	546	315
1445	2.2	605	440
1725	2.5	686	528
1870	2.8	840	670
2100	3.0	982	783



Test	Tolerans	Test metod
Yoğunluk	± 1,43	Türkoğlu
Nem	9.0% abs. %±5	ISO 287
Kalınlık	%±5	ISO 534
Ölçü	±0.5mm	Türkoğlu
Gramaj	%±5	ISO 536
Geri Dönüşüm Ort.	1.00 ~ 3.00mm. % 97	FSC

Uygulamalar

> Gıda ambalajı, Pastacılık, Tepsiler, lüks ambalaj, doğum partileri, fırınlar ve diğer ticari kullanımlar, fırın ve daha fazlası için ekstra güçlü sert masif karton.

Servis Hizmeti

- > Kabartma
- > Kalıp kesim
- > Giyotin Kesim
- > Çember & Paketleme
- > Etiket & Barkodlama

Size

- > En küçük ebat 350 x 400mm
- > En büyük ebat 1500 x 1800 mm

Uygulanabilir Baskı

- > Serigraf
- > Dijital print

Açıklama

- > Hammadedeki değişikliklerden dolayı tablodaki verilen değerlerde ±%5 oynama olabilir.
- > Geometrik ortalama stiffness değeri verilmiş olup, $\sqrt{Bstiffness * E Stiffness}$ formülü ile hesaplanmıştır
- > Detaylı sorular ve teknik bilgiler için lütfen ekibimiz ile iletişime geçiniz.

Sertifikalar



TR-34-K-124589



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



ISO 2200:2005



FSC® C130154